

ROUSIL 5/8 mm

SILICE BROYÉE CALCINÉE

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Blancheur Minolta CR 200 CIE (Yxy)	80
Densité réelle :	2,4 gr/cm ³
Densité apparente :	1,1 gr/cm ³
Dureté :	7 Mohs
pH	9 à 9,5
Taux d'humidité :	< 4%
Température de calcination :	900°C

ANALYSES CHIMIQUE

SiO ²	99.2%
Al ² O ³	0.12%
Fe ² O ³	0.11%
MgO	0.01%
K ² O	0.04%
TiO ²	Traces
CaO	0.24%
Na ² O	0.06%
Perte au feu	0.16%

CONDITIONNEMENT

En vrac
En big-bag

ANALYSE GRANULOMETRIQUE

mm	% Refus cumulés
4	98%
5	90%
6.3	65%
8	8%
10	0%

